

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Matte dispersiemuurverf op basis van oplosmiddelvrije kunstharsdispersie voor binnen.

Algemeen	
Kenmerken	Zeer goede dekking. Schrobfast volgens EN 13300: Klasse 1. Lange open tijd. Vrij van hinderlijke geur. Waterdampdoorlatend. Na droging vrijwel onzichtbaar bij te werken (spot repair). Uitstekende hechting op geschikte ondergronden. Goede elasticiteit. Certificaten: BREEAM en Indoor Air Comfort Gold.
Toepassing / Ondergrond	Op minerale ondergronden, zoals schuurwerk, beton, pleisterwerk, metselwerk en cementgebonden gevelbeplating. Niet toepassen op een gesloten ondergrond of op wanden waar vocht kan condenseren. De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerking	
Rendement	7-10 m ² /liter afhankelijk van de vorm van het object, de applicatiemethode, aard en conditie van de ondergrond.
Verdunningstype	Leidingwater.
Verwerkingsgegevens	Verfroller / kwast Verdunning 0-5% leidingwater Airless gevoede spuitroller Spuitopening 0,016 - 0,018 inch (tip 16 tot en met 18) Spuithoek 40, 50 of 60 graden (hoek 4, 5 of 6) Druk circa 100 Bar Opmerking Met deze applicatiemethode wordt een zeer goed resultaat verkregen.

Kenmerkenblad

COLLIX PRO FINISH MAT

Verwerking	
Verwerkingsgegevens	Airless spuit Verdunning 0-5% leidingwater Spuitopening 0,46-0,53 mm (= 0,018-0,021 inch) Spuitdruk 16,5 MPa (= ca. 165 bar) Opmerking Zet eerst een proefvlak op en laat dit beoordelen door de opdrachtgever. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater en wasmiddel.

Technische gegevens							
Dichtheid	Ca. 1,34 g/cm ³ .						
Vastestofgehalte	Ca. 36 vol.%.						
Glans	Mat.						
Droogtijden	Bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Droog na ca. 2 uur, Overschilderbaar na ca. 4 uur.						
Vlampunt	N.v.t.						
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 2 jaar.						
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.						
Kleur / verpakking	<table><tr><td>Wit en kleuren uit wit</td><td>plastic emmer van 10 liter</td></tr><tr><td>Wit en nagenoeg alle kleuren</td><td>plastic pot van 1 liter</td></tr><tr><td></td><td>plastic emmer van 5 liter</td></tr></table>	Wit en kleuren uit wit	plastic emmer van 10 liter	Wit en nagenoeg alle kleuren	plastic pot van 1 liter		plastic emmer van 5 liter
Wit en kleuren uit wit	plastic emmer van 10 liter						
Wit en nagenoeg alle kleuren	plastic pot van 1 liter						
	plastic emmer van 5 liter						