

Kenmerkenblad

COLLIX UNIFIX DEKKEND

Watergedragen, gepigmenteerd voorstrijkmiddel voor binnen op basis van acrylaatdispersie

Algemeen	
Kenmerken	Gepigmenteerd. Uitstekende impregnering. Uitstekende hechting. Oplosmiddelvrij. Goede dekking. Overschilderbaar met dispersiemuurverven. Certificaten: BREEAM en Indoor Air Comfort Gold.
Toepassing / Ondergrond	Het voorstrijken van licht zuigende minerale ondergronden om kleurbontheid te voorkomen en een goede hechting van het muurverfsysteem te verkrijgen. Collix Unifix Dekkend aanbrengen in de kleur van de muurverf. De ondergrond dient volledig afgebonden en draagkrachtig te zijn. Vochtpercentage van minerale ondergronden max. 4%, uitgezonderd gipsgebonden ondergronden. Dit is max. 1%. Behandeling van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.
Verwerking	
Rendement	Circa 7 m ² /liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Verwerkingsgegevens	Verfroller / kwast Verdunning geen, het product is gebruiksklaar. Tijdens applicatie en droging moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 5°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met leidingwater.
Technische gegevens	
Dichtheid	Ca. 1,54 g/cm ³ .
Vastestofgehalte	Ca. 41,7 vol.%.
Glans	Mat.
Droogtijden	Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%: Overschilderbaar na ca. 6 uur.

Kenmerkenblad

COLLIX UNIFIX DEKKEND

Technische gegevens		
Vlampunt	N.v.t.	
Opslag en houdbaarheid	In een gesloten, originele verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, niet blootgesteld aan direct zonlicht, tenminste 12 maanden.	
Veiligheidsvoorschriften	Zie productveiligheidsblad.	
Kleur / verpakking	Wit en kleuren vanuit wit	plastic emmer van 10 liter